

visprox

STABIFIX 200 ADHESIVE UV NEW

DATI GENERALI	DESCRIZIONE	Adesivo a polimerizzazione ultravioletta per la stampa serigrafica
	CAMPI DI UTILZZO	Dry decal o tastiere a membrana
	APPLICAZIONE	STAMPA SERIGRAFICA
	CARATTERISTICHE	Ottimo potere adesivo
		Ottima flessibilità
		Buona stampabilità
Ottima stabilità nel telaio		
	Esente da acqua e solventi	

DATI TECNICI	STAMPA SERIGRAFICA	
	MESH	Max 150 fili/cm
	FOTOEMULSIONE	COATING SERIES
	RACLA	70-75 shore
	POLIMERIZZAZIONE	Lampade UV da 120 W/cm
		Velocità del tappeto: da 15 a 20 m/min
	DILUENTI	Non necessita diluizione
	CODICE	N0200
	CONFEZIONE	1 Kg
PULIZIA	CLEANER 920 (cod. NCL920)	
	CLEANER 921 (cod. NCL921)	

PREPARAZIONE	STAMPA SERIGRAFICA	
	Il prodotto è pronto all'uso, non necessita di diluenti o altri additivi.	
	L'adesivo è compatibile con la serie THERMOFORM 101.000M per la realizzazione delle decalcomanie a secco.	
	La polimerizzazione avviene in forno UV con lampade da 120 W/cm. La velocità di polimerizzazione dipende dalla potenza della radiazione, dalla velocità del tappeto e dal deposito di inchiostro.	

STOCCAGGIO	STAMPA SERIGRAFICA	
	STABIFIX 200 ADHESIVE UV NEW va conservato al buio, nella confezione originale chiusa, a una temperatura non superiore ai 40°C.	



STABIFIX 200 ADHESIVE UV NEW

REALIZZAZIONE PACCHETTO DRY DECAL				
SCHEDA DI PROCESSO	STEP	STAMPA	PRODOTTO	DATI TECNICI
	V	ADESIVO UV	STABIFIX 200 ADHESIVE UV NEW	Telaio: 140 - 150 fili/cm Forno: 120 W/cm – 15 m/min
	IV	TRASPARENTE	NON YELLOWING UV VARNISH 34.890 NF	Telaio: 140 - 150 fili/cm Forno: 120 W/cm – 20 m/min
	III	BIANCO	THERMOFORM 101.102M BACKING WHITE	Telaio: 140-150 fili/cm Forno: 120 W/cm – 20 m/min
	II	COLORI GRAFICA	THERMOFORM 101.000M SERIES	Telaio: 140 – 150 fili/cm Forno: 120 W/cm – 20 m/min
	I	TRASPARENTE	NON YELLOWING UV VARNISH 34.890 NF	Telaio: 140 - 150 fili/cm Forno: 120 W/cm – 20 m/min

SUPPORTO DI STAMPA

STABIFIX FILM 70X100cm (codice VX02F)

NOTA INFORMATIVA IMPORTANTE

Le informazioni riportate in questa scheda tecnica non sono da ritenersi esaustive, ma chiunque dovesse utilizzare il prodotto per un qualsiasi scopo diverso da quello specificatamente consigliato sul presente documento senza una precisa conferma scritta da parte nostra, lo fa a suo rischio e pericolo. Sebbene infatti ci adoperiamo per assicurare che tutti i consigli qui contenuti riguardo al prodotto siano corretti, non abbiamo tuttavia nessun controllo né sulla qualità e le condizioni del supporto, né sui molteplici fattori che possono influire sull'uso e l'applicazione del prodotto. Pertanto, salvo specifici accordi scritti, non accettiamo nessuna responsabilità – di qualunque natura ed in qualunque maniera si dovesse presentare – in merito al rendimento del prodotto, né per qualsiasi perdita o danno derivante dall'uso non autorizzato del prodotto. Le informazioni contenute in questo documento sono soggette a revisioni periodiche, in base all'esperienza e alla nostra politica di costante miglioramento del prodotto.