



Screen Chemicals



AUSILIARI – VERNICI PROTETTIVE

VERNICI PROTETTIVE

DURAL ARCHIM EXTRA A + B (AZZURRO) Codice M5ARCHIMEXTRA

Vernice poliuretana bi-componente per la protezione parziale (fasce) o totale dei telai serigrafici.

PROPRIETÀ:

- Aumenta le resistenze chimico/meccaniche delle fotoemulsioni
- Prodotto igroindurente

PREPARAZIONE:

Miscelare al momento dell'uso i due componenti (**DURAL ARCHIM EXTRA A** e **DURAL ARCHIM EXTRA B**) nel rapporto in volume 1:2 o in peso 1:1. Diluire con 30-50% di **DILUENTE 504 EXTRA**, mescolando accuratamente. La durata della miscela è di circa 1-4 ore in funzione dell'umidità relativa.

APPLICAZIONE:

- La miscela **DURAL ARCHIM EXTRA A + B** (diluita) può essere applicata anche su supporti con discreto grado di umidità, superiore a quello normalmente indicato per questo tipo di vernici.
- Se si vuole proteggere tutta la superficie del telaio serigrafico, il prodotto deve essere applicato molto lentamente attraverso l'utilizzo di una racla su entrambi i lati. Subito dopo l'applicazione della miscela, aspirare attraverso l'utilizzo di una lama aspirante per eliminare il prodotto che ricopre il motivo inciso.
- Se si vuole proteggere solo una parte della superficie del telaio serigrafico, ad esempio le fasce, applicare il prodotto diluito attraverso l'utilizzo di un pennello.
- Il prodotto, una volta applicato, asciuga, per reazione con l'umidità dell'aria, in circa 3 ore, a temperatura ambiente. **Non mettere mai i telai serigrafici per l'asciugamento in forno.** Se si lavora a temperature ambientali piuttosto basse, il tempo di asciugamento può aumentare notevolmente, in questo caso si consiglia di utilizzare il 5% di **ADDITIVO 17**.
- Le massime resistenze fisico-chimiche si ottengono dopo 24-48 dall'applicazione.
- Gli attrezzi si lavano subito dopo l'uso con **SOLVENTE 505**.

KIT DURAL ARCHIM EXTRA A+B (AZZURRO) Confezione: 10 Kg (5 kg A + 5 kg B)



Screen Chemicals



DURAL ARCHIM IDRO A + B (AZZURRO)
Codici 162015 e 162016

Vernice epossidica bi-componente per la protezione parziale (fasce) o totale dei telai serigrafici.

PROPRIETÀ:

- Aumenta le resistenze chimico/meccaniche delle fotoemulsioni
- Prodotto a base acqua
- Non contiene e non prevede l'uso di solventi in fase di processo

PREPARAZIONE:

Miscelare, al momento dell'uso, i due componenti (**DURAL ARCHIM IDRO A** e **DURAL ARCHIM IDRO B**) nel **rapporto 1:2** in peso o in volume. Diluire con 30-35% di acqua demineralizzata, mescolando accuratamente. La durata della miscela è di circa 3 ore, in funzione della temperatura.

APPLICAZIONE:

- La miscela **DURAL ARCHIM EXTRA A + B** (diluita) può essere applicata anche su supporti con discreto grado di umidità, superiore a quello normalmente indicato per questo tipo di vernici.
- Se si vuole proteggere tutta la superficie del telaio serigrafico, il prodotto deve essere applicato molto lentamente, attraverso l'utilizzo di una racla, su entrambi i lati. Subito dopo l'applicazione della miscela, aspirare, attraverso l'utilizzo di una lama aspirante, per eliminare il prodotto che ricopre il motivo inciso.
- Se si vuole proteggere solo una parte della superficie del telaio serigrafico, ad esempio le fasce, applicare il prodotto diluito, attraverso l'utilizzo di un pennello.
- Il prodotto una volta applicato, asciuga in circa 4 ore a temperatura ambiente (20°-25°C). L'asciugamento può essere accelerato con l'ausilio di un forno, nelle seguenti condizioni: 30°-40°C per circa 30 minuti.
- Le massime resistenze fisico-chimiche si ottengono dopo 24-48 dall'applicazione.
- Gli attrezzi si lavano subito dopo l'uso con acqua. Se necessario, è possibile utilizzare una miscela di acqua e alcol denaturato.

DURAL ARCHIM IDRO A (AZZURRO)
Confezione: 5 Kg
DURAL ARCHIM IDRO B (AZZURRO)
Confezione: 5 Kg



AUSILIARI PER LE VERNICI PROTETTIVE

<p>DILUENTE 504 EXTRA Codice 152504</p> <p>Confezione: 5 e 25 litri</p>	<p>Diluyente. Da utilizzare con:</p> <ul style="list-style-type: none"> • DURAL ARCHIM EXTRA A + B (AZZURRO) • DURAL ARCHIM EXTRA MONO (AZZURRO) <p>Percentuale di utilizzo = 30 - 50%</p>
<p>SOLVENTE 505 Codice 151505</p> <p>Confezione: 1, 5 e 25 litri</p>	<p>Solvente di Lavaggio. Da utilizzare per la pulizia degli attrezzi. Si consiglia l'utilizzo di questo prodotto quando gli attrezzi sono stati impiegati con:</p> <ul style="list-style-type: none"> • DURAL ARCHIM EXTRA A + B (AZZURRO) • DURAL ARCHIM EXTRA MONO (AZZURRO)
<p>ADDITIVO 17 Codice 132610</p> <p>Confezione: 1 Kg</p>	<p>Additivo per aumentare la velocità di asciugamento delle vernici igroindurenti quali:</p> <ul style="list-style-type: none"> • DURAL ARCHIM EXTRA A + B (AZZURRO) • DURAL ARCHIM EXTRA MONO (AZZURRO) <p>Percentuale di utilizzo = 5%</p> <p>Questo additivo rende le vernici igroindurenti molto sensibili all'umidità, si consiglia quindi di utilizzarlo solo in caso di effettiva necessità, dopo accurate prove preventive e valutazione delle condizioni ambientali.</p>

RACCOMANDAZIONI SPECIALI

- Testare sempre le caratteristiche dei prodotti, prima di procedere all'applicazione.
- Conservare i prodotti, negli imballi originali, in ambiente riparato, a una temperatura compresa tra -5°C e 35°C.
- Conservare i prodotti lontano da fiamme, scintille e fonti di calore.
- I prodotti temono il gelo.

NOTA INFORMATIVA IMPORTANTE

Le informazioni riportate in questa scheda tecnica non sono da ritenersi esaustive, ma chiunque dovesse utilizzare il prodotto per un qualsiasi scopo diverso da quello specificatamente consigliato sul presente documento senza una precisa conferma scritta da parte nostra, lo fa a suo rischio e pericolo.

Sebbene infatti ci adoperiamo per assicurare che tutti i consigli qui contenuti riguardo al prodotto siano corretti, non abbiamo tuttavia nessun controllo né sulla qualità e le condizioni del supporto, né sui molteplici fattori che possono influire sull'uso e l'applicazione del prodotto.

Pertanto, salvo specifici accordi scritti, non accettiamo nessuna responsabilità – di qualità natura ed in qualunque maniera si dovesse presentare – in merito al rendimento del prodotto, né per qualsiasi perdita o danno derivante dall'uso non autorizzato del prodotto.

Le informazioni contenute in questo documento sono soggette a revisioni periodiche, in base all'esperienza e alla nostra politica di costante miglioramento del prodotto.